

质量规格要求

1、缠绕膜：LLDPE 拉伸薄膜（适用于机器缠绕）

外观颜色：无色透明  
薄膜宽度：500mm（0.5 米宽）  
厚度：25um  
成捆缠绕膜最大外径：240mm  
纸芯内孔：76mm  
纸芯长度：520mm



客户 (Customer) :	规格 (Specifications)	T0.025mm	生产日期 (Date of manufacture)	
试验项目 (Test items)	单位 (Unit)	标准 (Standard)	实测值 (Measured value)	测试方法 (Test method)
厚度 (Thickness)	25um	25±5%	25.1	千分表
MD 拉力强度 (MD tensile strength)	kg/cm²	350 ↑	370.0	ASTM D882
TD 拉力强度 (TD tensile)	kg/cm²	200 ↑	221.0	ASTM D882
MD 伸长率 (MD elongation)	%	500 ↑	620.0	ASTM D882
TD 伸长率 (TD elongation)	%	700 ↑	721.0	ASTM D882
MD 抗撕裂 (MD tear resistance)	g	120 ↑	130.0	ASTM D1922
TD 抗撕裂 (TD tear resistance)	g	200 ↑	260.0	ASTM D1922
粘度 (Viscosity)	g	40-70	55.0	ZHONGLIAN
检验环境 (Inspection environment)	温度 (Temperature): 25℃ 湿度 (Humidity): 49 %			温湿度计 (Temperature and humidity meter)

2、覆膜：PE 膜（适用于覆顶膜）

外观颜色：无色透明  
膜卷宽幅：1800mm（1.8 米宽）  
膜卷厚度：80um  
膜卷纸芯外径：≤260mm  
膜卷纸芯内径 76.2mm  
纸芯长度：1920 mm



客户 (Customer) :	规格 (Specifications)	T0.08mm	生产日期 (Date of manufacture)	
试验项目 (Test items)	单位 (Unit)	标准 (Standard)	实测值 (Measured value)	测试方法 (Test method)
厚度 (Thickness)	80um	80±5%	79.9	千分表
纵向拉伸负荷 (Longitudinal)	Mpa	10 ↑	25.9	ASTM D882
横向拉伸负荷 (Transverse)	Mpa	10 ↑	24.6	ASTM D882
纵向撕裂伸长率 (Longitudinal)	%	200 ↑	457.5	ASTM D1922
横向撕裂伸长率 (Transverse tear)	%	200 ↑	632.5	ASTM D1922
检验环境 (Inspection environment)	温度 (Temperature): 25℃ 湿度 (Humidity): 49 %			温湿度计 (Temperature and humidity meter)